

Технически показатели:

	ПОКАЗАТЕЛИ	СТОЙНОСТИ ПО ТД 0057-12
1.	Външен вид след разбъркване	хомогенна, прозрачна маса., без видими примеси
2.	Условен вискозитет по ВЗ – 6 при 20°C в s, не по-малко от	18-40
3.	Финност на смилане, μm , не повече от	5
4.	Съдържание на нелетливи вещества, в %, не по – малко от	43-47
5.	Съхливост при $20/\pm 2/^\circ\text{C}$ до степен 4 , в h не повече от	6
6.	Разливност, в степени, не по-малко от	8
7.	Еластичност на филма в mm, не по- малко от	1
8.	Покривност , g/m^2 , не повече от	80
9.	Твърдост на покритието по Кьонингслед 24ч, в s, не по-малко от:	100