

Технически показатели

Акрилатна боя за влажни помещения АУРА

№	ПОКАЗАТЕЛИ	СТОЙНОСТИ ПО ТД 0029-04
1.	Външен вид след разбъркване	хомогенна, гъста маса
2.	Цвят	бял
3.	Финност на смилане, μm , не повече от	40
4.	Съдържание на нелетливи вещества, в %, не по-малко от	61-67
5.	Съхливост при $20/\pm 2/^\circ\text{C}$ до степен 4, в h не повече от	2
6.	Покривност, g/m^2 , не повече от	200
7.	Външен вид на филма.	равен