

**Технически показатели**  
**АКВА Боя за метал и дърво**

<b>№</b>	<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>СТОЙНОСТИ ПО ТД 0048-07</b>
1.	Външен вид след разбъркване	хомогенна, гъста маса.
2.	Условен вискозитет по Брукфийлд, mPa.s, не по-малко от	1500
3.	Финност на смилане, $\mu\text{m}$ , не повече от	30
4.	Съдържание на нелетливи вещества, в %	30
5.	Съхливост при $20/\pm 2/^\circ\text{C}$ до степен 4, в h не повече от	2
6.	Външен вид на филма.	гланцов, равен,
8.	Цвят на филма	по еталон
9.	Покривност, $\text{g}/\text{m}^2$ , не повече от	100