

Технически показатели
АКВА Паркетен лак Сатен

	ПОКАЗАТЕЛИ	СТОЙНОСТИ ПО ТД 0052-09
1.	Външен вид след разбъркване	хомогенна, течна маса.
2.	Условен вискозитет по Брукфийлд, mPa.s, не по-малко от	1500
4.	Съдържание на нелетливи вещества, в %, не по-малко от	30
5.	Съхливост при 20/±2/°C до степен 4 , в мин. не повече от	30
6.	Външен вид на филма.	равен,
7.	Твърдост по Кьонинг в сек, след 24ч, не по-малко от	50
8.	Покривност , g/m ² , не повече от	150
9.	Плътност при 20 °C	1,045-1,055 kg/l