

Технически показатели
АКВА Лазурен лак

	ПОКАЗАТЕЛИ	СТОЙНОСТИ ПО ТД 0046-07
1.	Външен вид след разбъркване	хомогенна, течна маса.
2.	Условен вискозитет по Брукфийлд, mPa.s, не по-малко от	1500
3.	Финност на смилане, μm , не повече от	30
4.	Съдържание на нелетливи вещества, в %	30
5.	Съхливост при $20/\pm 2/^\circ\text{C}$ до степен 4, в h не повече от	1
6.	Външен вид на филма.	гланцов, равен,
7.	Цвят на филма.	по еталон
8.	Покривност, g/m^2 , не повече от	150
9.	Плътност при 20°C	1,055-1,100 kg/l