

Технически показатели
Алкиден Грунд ПФ-02

	ПОКАЗАТЕЛИ	СТОЙНОСТИ ПО ТД 0009-02
1.	Външен вид след разбъркване	хомогенна, лесно подвижна маса.
2.	Условен вискозитет по ВЗ – 6 при 20°C в s, не по-малко от	45
3.	Финност на смилане, μm , не повече от	30
4.	Цвят на филма	От светло кафяв до оксидно червен, сив
5.	Съхливост при 20/±2/°C до степен 4 , в h не повече от	24
6.	Външен вид на филма.	матов, равен,
7.	Адхезия на филма в балове, не повече от	1
8.	Покривност , g/m^2 , не повече от	120
9.	Еластичност на филма, в мм, не повече от	1
10.	Водоустойчивост/20/±2/°C / на филма, в h , не по-малко от	6
11.	Устойчивост на филма на 5%-ен разтвор на натриев хлорид в дестилирана вода , в h , не по-малко от	2
12.	Устойчивост на удар с апарат У-3, в см, не по-малко от	100