

Технически показател
Алкидна боя

	ПОКАЗАТЕЛИ	СТОЙНОСТИ ПО ТД 0007-02
1.	Външен вид след разбъркване	хомогенна,лесно подвижна маса.
2.	Условен вискозитет по ВЗ – 6 при 20°C в s,не по-малко от	45
3.	Финност на смилане, μm ,не повече от	30
4.	Съдържание на филмообразуващи вещества, в % , не по – малко от	27
5.	Съхливост при 20/±2/°C до степен 4 , в h не повече от	24
6.	Външен вид на филма.	гланцов, равен,
7.	Цвят на филма.	по еталон
8.	Покривност , g/m^2 , не повече от	120
9.	Еластичност на филма, в мм, не повече от	3
10.	Водоустойчивост/20/±2/°C / на филма , в h , не по-малко от	1