

**Технически показатели**  
**Автоемайллак**

	<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>СТОЙНОСТИ ПО ТД0008-02</b>
1.	Външен вид след разбъркване	хомогенна, лесно подвижна маса.
2.	Условен вискозитет по ВЗ – 6 при 20°C в s, не по-малко от	60
3.	Финност на смилане, $\mu\text{m}$ , не повече от	5
4.	Съдържание на филмообразуващи вещества, в % , не по – малко от	37
5.	Съхливост при 20/±2/°C до степен 4 , в h не повече от	24
6.	Външен вид на филма.	гланцов, равен,
7.	Цвят на филма.	по еталон
8.	Покривност , $\text{g}/\text{m}^2$ , не повече от	110
9.	Твърдост на Покритието по Кьонинг, в s, не по-малко от:	75
10.	Водоустойчивост/20/±2/°C / на филма , в h , не по-малко от	6
11.	Устойчивост на филма на 3%-ен разтвор на натриев хлорид, дестилирана вода , в h , не по-малко от	10
12.	Устойчивост на филма на бензин при 20/±2/°C	5