

**Технически показатели**  
**Бързосъхнещ Анतिकорозионен Грунд ПФ-07**

	<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>СТОЙНОСТИ ПО ТД 0056-12</b>
1.	Външен вид след разбъркване	хомогенна, лесно подвижна маса.
2.	Условен вискозитет по ВЗ – 6 при 20°C в s, не по-малко от	45
3.	Финност на смилане, $\mu\text{m}$ , не повече от	20
4.	Цвят на филма	сив
5.	Съхливост при 20/±2/°C до степен 4 , в h не повече от	6
6.	Външен вид на филма.	матов, равен,
7.	Адхезия на филма в балове, не повече от	1
8.	Покривност , $\text{g}/\text{m}^2$ , не повече от	120
9.	Еластичност на филма, в мм, не повече от	1
10.	Водоустойчивост/20/±2/°C / на филма, в h , не по-малко от	100
11.	Устойчивост на филма на 3%-ен разтвор на натриев хлорид , в h , не по-малко от	100
12.	Устойчивост на удар с апарат У-3, в см, не по-малко от	100