

Технически показатели Емайлак Сребърен феролит

	ПОКАЗАТЕЛИ	СТОЙНОСТИ ПО ТД 0012-03
1.	Външен вид след разбъркване	хомогенна, лесно подвижна маса.
2.	Условен вискозитет по ВЗ – 6 при 20°C в s, не по-малко от	40
3.	Финност на смилане, μm , не повече от	10
4.	Количество разредител необходимо за разреждане до минимален вискозитет, в %, не повече от	15
5.	Съхливост при 20/±2/°C до степен 4 , в h не повече от	24
6.	Външен вид на филма.	гланцов, равен,
7.	Цвят на филма.	сребрист
8.	Покривност , g/m^2 , не повече от	100
9.	Твърдост на покритието, в условни еденици, не по-малко от:	40
10.	Водоустойчивост/20/±2/°C / на филма , в h , не по-малко от	6
11.	Устойчивост на филма на 5%-ен разтвор на натриев хлорид, дестилирана вода , в h , не по-малко от	2