

**Технически показатели**  
**Лазурен лак за дърво**

	<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>СТОЙНОСТИ ПО ТД 0001-99</b>
1.	Външен вид след разбъркване	хомогенна,опалисцираща течност
2.	Условен вискозитет по ВЗ – 6 при 20°C в s,не по-малко от	45
3.	Финност на смилане, $\mu\text{m}$ ,не повече от	10
4.	Покривност , $\text{g}/\text{m}^2$ , не повече от	120
5.	Съхливост при 20/ $\pm$ 2/°C до степен 4 , в h не повече от	24
6.	Външен вид и цвят на филма.	По еталон
7.	Адхезия на филма в балове, не повече от	2
8.	Еластичност на филма, в мм, не повече от	2
9.	Водоустойчивост/20/ $\pm$ 2/°C / на филма, в h , не по-малко от	2
10.	Съдържание на филмообразуващи в-ва, в %, не по-малко от	43