

Технически показатели

Лепило за дърво

№	ПОКАЗАТЕЛИ	СТОЙНОСТИ ПО ТД 0015-03
1.	Външен вид след разбъркване	Еднородна, вискозна маса
2.	Цвят	Бял
3.	Съдържание на нелетливи вещества, в %, не по-малко от	44
4.	Съхливост при $20/\pm 2/^{\circ}\text{C}$ до степен 4, в h не повече от	2
5.	Отворено време при $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$, мин., не повече от	20
6.	Якост на слепване на дърво в kg/cm^2 , не по-малко от: - След 4 часа - След 7 дни	70 100
7.	pH стойност, не повече от	7