

**Технически показатели**  
**Паркетен лак**

|    | <b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>  | <b>СТОЙНОСТИ<br/>ПО ТД 0005-01</b> |
|----|--|------------------------------------|
| 1. | Външен вид след разбъркване  | хомогенна, прозрачна маса          |
| 2. | Условен вискозитет по ВЗ – 6 при 20°C в s,<br>не по-малко от           | 40                                 |
| 3. | Покривност , g/m <sup>2</sup> , не повече от                           | 120                                |
| 4. | Съхливост при 20/±2/°C до степен 4 , в h не<br>повече от               | 8                                  |
| 5. | Разливност в степени, не по-малко от                                   | 8                                  |
| 6. | Еластичност на филма, в мм, не повече от                               | 1                                  |
| 7. | Съдържание на нелетливи в-ва, в %, не по-<br>малко от                  | 45                                 |
| 8. | Водоустойчивост/20/±2/°C / на филма, в h ,<br>не по-малко от           | 100                                |
| 9. | Устойчивост на филма на изтриваемост, в<br>кг пясък/μm, не по-малко от | 0.1                                |