

**Технически показатели**  
**Алкидна Боя Стандарт**

	<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>СТОЙНОСТИ ПО ТД 0007-02</b>
1.	Външен вид след разбъркване	хомогенна, лесно подвижна маса.
2.	Условен вискозитет по ВЗ – 6 при 20°C в s, не по-малко от	45
3.	Финност на смилане, $\mu\text{m}$ , не повече от	30
4.	Съдържание на филмообразуващи вещества, в % , не по – малко от	24
5.	Съхливост при 20/±2/°C до степен 4 , в h не повече от	24
6.	Външен вид на филма.	гланцов, равен,
7.	Цвят на филма.	по еталон
8.	Покривност , $\text{g}/\text{m}^2$ , не повече от	140
9.	Еластичност на филма, в мм, не повече от	3
10.	Водоустойчивост/20/±2/°C / на филма , в h , не по-малко от	1