

Технически показатели
Яхтен лак Марина

	ПОКАЗАТЕЛИ	СТОЙНОСТИ ПО ТД 0004-01
1.	Външен вид след разбъркване	хомогенна, прозрачна маса
2.	Условен вискозитет по ВЗ – 6 при 20°C в s, не по-малко от	40
3.	Покривност , g/m ² , не повече от	120
4.	Съхливост при 20/±2/°C до степен 4 , в h не повече от	8
5.	Разливност в степени, не по-малко от	8
6.	Еластичност на филма, в мм, не повече от	1
7.	Съдържание на нелетливи в-ва, в %, не по-малко от	45
8.	Водоустойчивост/20/±2/°C / на филма, в h , не по-малко от	100
9.	Устойчивост на филма на изтриваемост, в кг пясък/μm, не по-малко от	0.1