

Технически показатели

Акрилатна боя за хоризонтална пътна маркировка

№	ПОКАЗАТЕЛИ	СТОЙНОСТИ ПО ТД 0013-03
1.	Външен вид след разбъркване	хомогенна, течлива маса
2.	Условен вискозитет по ВЗ – 6 при 20°C в s, не по-малко от	100
3.	Покривност , g/m ² , не повече от	450-500
4.	Съхливост при 20/±2/°C при дебелина на сухия филм 45-60 µm., в h не повече от	30 мин.
5.	Външен вид и цвят на филма	По еталон
6.	Съдържание на нелетливи в-ва, в %, не по-малко от	78
7.	Алкална устойчивост при дебелина на сух филм 400 µm	Без външни промени
8.	Съхнене при експлоатационна дебелина на сухото покритие 250-300 µm, в зависимост от температурата на околната среда	85-90 мин.
9.	Водоустойчивост на филма, в h, не по-малко от	72